



Техническая информация № 080

Meldorfer Ansatzmörtel 080

Состав для приклеивания и расшивки швов плитки Meldorfer Flachverblander и DecoLine-Elemente, для внутренних и наружных работ.



Описание материала

■ Назначение

Готовый к применению состав для приклеивания плитки Meldorfer-Flachverblander и Deco Line-Elemente, а также для последующей расшивки швов облицовки.

Применяется для:

- легкой штукатурной системы утепления (ЛШС) Capatect тип В или в ограниченных случаях -тип А (если площадь облицовки не превышает 1/4 площади фасада)
- устройства наружных и внутренних облицовок.

■ Свойства

- относится к классу трудно горючих материалов
- высокая первоначальная адгезия
- готовый к применению состав
- высокая паропроницаемость
- пигментированный
- атмосферостойкий и водостойкий по DIN 18 550
- удобное и легкое нанесение
- не создает напряжений
- не содержит цемент, на основе органических вяжущих
- содержит минеральные наполнители.

■ Технические данные

- коэффициент водопоглощения: $w < 0,12 \text{ кг/(м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5})$ по DIN 52 617.

■ Консистенция

Пастообразная.

■ Цветовой тон

- Цементно-серый
- Песчано-белый
- Темно-серый, средне-серый, светло-серый (для DecoLine-Elemente)
- Другие тоны по запросу.

■ Расход

Около 2,5-3,0 кг/м².

Эти данные о расходе являются приблизительными. При работе на объекте необходимо учитывать местные условия.

■ Упаковка

Ведро по 25 кг.

■ Упаковка

Ведро по 25 кг.

■ Хранение

В сухом месте, но не на морозе.

■ Номер продукта

080.

Технология нанесения

■ Подходящие основания

Армированные слои ЛШС, выполненные из:

- Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190 (Капатект 190)
- Capatect-KD-Pulverspachtel 693
- а также основания из:
- минеральных штукатурок растворных групп PII+III в соответствии с DIN 18550
- бетона
- прочные минеральные старые штукатурные и окрасочные покрытия
- гипсокартонные плиты и подосновы растворных групп PIV и V внутри помещений.

■ Подготовка поверхности

Подложка должна быть ровной, чистой и свободной от разделяющих субстанций.

Новым штукатуркам дать просохнуть минимум 2-4 недели.

При применении плитки на системах утепления армированный слой из Capatect-ZF-Spachtel 690 должен схватиться и быть сухим.

■ Промежуточное покрытие

На содержащих цемент основаниях (в т.ч. на армированных слоях из клея Capatect 190), чтобы на долгий срок исключить возможные высолы, необходимо использовать грунтовку Capatect Putzgrund 610.

■ Укладка и расшивка

См. Техническую информацию 071,078.

■ Температура нанесения

Во время нанесения и высыхания температура воздуха и подложки не должна опускаться ниже +5°C.

Не следует работать под прямым воздействием солнечных лучей, при сильном ветре, тумане или большой влажности воздуха.

■ Чистка инструмента

Инструмент сразу же после использования промыть водой.

Указания

Для защиты от дождя на время высыхания продукта леса необходимо закрыть тентом.

Из-за использования природных заполнителей возможны незначительные различия в цвете. Необходимо обращать внимание на № продукта или предварительно смешивать различные партии товара.

■ Утилизация отходов

Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки материала можно утилизировать в соответствии с немецким кодом отходов ЕАК 08 04 10.

■ Указания по технике безопасности

Не допускать попадания в руки детей. При попадании в глаза сразу же промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды, канализацию или землю.

■ Данные по безопасности и перевозке

См. "Паспорт безопасности".

Техническая консультация по срочным вопросам:

Представительство

Lacufa GmbH Lacke und Farben (ФРГ) в РБ

ул. Тимирязева, 65Б, офис 307
BY-220035 Минск

тел. +375 17 2058970

2058968

2506027

факс. +375 17 2059438

Техническая информация № 080 по состоянию на март 2009 г.

Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей компании. С учетом разнообразия подложек и объектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность.

С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.